

## Грунт-эмаль Преград ТЕРМ

Покрытие предназначено для антикоррозионной защиты нефтепроводов, газопроводов, паропроводов, металлического оборудования, печей, других металлических поверхностей и пористых строительных поверхностей (бетонных, железобетонных, асбоцементных, кирпичных и др. поверхностей), эксплуатируемых в условиях высоких температур.

### Краткие характеристики

Состав	Однокомпонентная полиорганосилоксановая высокотермостойкая грунт-эмаль с содержанием окиси хрома.
Цвет	Серый (возможна колеровка по каталогу RAL)
Температура эксплуатации	от -50°C до +600°C
Плотность после смешивания при +20°C	1,25 кг/л
Объемная доля нелетучих веществ	50±4%
Теоретический расход на 100 мкм	0,156 кг/м <sup>2</sup>
Время высыхания до степени 3 при +20°C	2 часа
Устойчивая толщина нестекающего мокрого слоя	150 мкм
Полный набор свойств	5 суток
Минимальная степень подготовки поверхности	Sa 2 ½
Температурный режим для нанесения материала	От -30°C до +35°C