

Грунт

Преград 0531

Применяется в качестве протекторной защиты от коррозии металлических конструкций в системах лакокрасочных покрытий, эксплуатирующихся во всех типах атмосфер. Повышает срок службы покрытия в сильноагрессивной среде.

Краткие характеристики

Состав	Двухкомпонентный, цинконаполненный (>80% цинка) материал на эпоксидной основе
Цвет	Серый
Температура эксплуатации	от -60°C до +120°C
Плотность после смешивания при +20°C	2,67 кг/л
Объемная доля нелетучих веществ	61,7±2%
Теоретический расход на 100 мкм	0,433 кг/м ²
Время высыхания до степени 3 при +20°C	2 часа
Устойчивая толщина нестекающего мокрого слоя	350 мкм
Полный набор свойств	7 суток
Минимальная степень подготовки поверхности	Sa 2½
Температурный режим для нанесения материала	От +5°C до +30°C
Жизнеспособность при +20°C	5 часов