

Грунт-эмаль
Преград 0551

Эпоксидная грунт-эмаль, имеющая повышенную ударопрочность и химстойкость.

Применяется для защиты внутренних поверхностей ёмкостного оборудования с различными видами назначения.

Краткие характеристики

| | |
|--|---|
| Состав | Двухкомпонентный материал на эпоксидной основе с фосфатом цинка |
| Цвет | Серый (возможна колеровка по каталогу RAL) |
| Температура эксплуатации | От -60°C до +160°C, кратковременно +200°C |
| Плотность после смешивания при +20°C | 1,21 кг/л |
| Объемная доля нелетучих веществ | 62,5±2% |
| Теоретический расход на 100 мкм | 0,194 кг/м ² |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C | 12 часов |
| Устойчивая толщина нестекающего мокрого слоя | 350 мкм |
| Полный набор свойств | 5 суток |
| Минимальная степень подготовки поверхности | Sa 2½ |
| Температурный режим для нанесения материала | От -15°C до +30°C |
| Жизнеспособность при +20°C | 5 часов |