

Эмаль

Преград 1511

Полиуретановая эмаль, применяемая в качестве защитно-декоративного слоя в системе с эпоксидными грунтовочными и огнезащитными покрытиями. Наносится при температуре от -15°C.

Краткие характеристики

Состав	Двухкомпонентный материал на полиуретановой основе
Цвет	Колеровка по каталогу RAL
Температура эксплуатации	от -60°C до +100°C
Плотность после смешивания при +20°C	1,23 кг/л
Объемная доля нелетучих веществ	45,5±3%
Теоретический расход на 100 мкм	0,270 кг/м ²
Время высыхания до степени 3 при +20°C	4 часа
Устойчивая толщина нестекающего мокрого слоя	175 мкм
Полный набор свойств	7 суток
Минимальная степень подготовки поверхности	Наносится на огрунтованные поверхности
Температурный режим для нанесения материала	От -15°C до +30°C
Жизнеспособность при +20°C	2 часа